


Haustürrohling

Darstellung und Aufbau



Hersteller	Compacfoam GmbH		
Typ	climaporta		
Material	Holz, Holzwerkstoff, Compacfoam Konstruktionsdämmstoff		
Dicke	68 mm		
Maximale Kürzbarkeit in der Breite	Schlossseitig:	80 mm	
	Bandseitig:	80 mm	
Maximale Kürzbarkeit in der Länge	unten:	100 mm*	
	oben:	100 mm*	
ift-Produkt- zertifizierung	182-8025628-1-1		

Hinweise zur Verarbeitung

Die Verarbeitungshinweise und Produktdokumentationen des Herstellers sind zu beachten.

Formatierung	- Beachtung der Vorgaben hinsichtlich der möglichen Formatierung hinsichtlich dem Ablängen (max. Kürzung) und der möglichen Fälschung.
Befestigung von Beschlägen	- Beim Einschrauben sind generell die Vorgaben des Beschlagherstellers für Einschraubwinkel, Schraubposition, Eindrehmoment, Bohr-, Fräs- und Schraubbilder oder ähnliches zu beachten. - Die Verarbeitungshinweise des Herstellers sind zu beachten, insbesondere auf die verwendeten Holzarten oder Montageuntergründe.

Werkseigene Produktionskontrolle

Wareneingangskontrolle	Kontrolle - der Lieferpapiere der eingegangenen Waren mit den Bestellangaben.
Produktionskontrolle	Sicherstellung und Überprüfung - der Einhaltung der Produktdokumentation des Herstellers (Einschraubwinkel, Schraubposition, Bohr-, Fräs- und Schraubbilder, Einschraubmomente). - der Verwendung geeigneter Befestigungsmittel und der Vollständigkeit der Verschraubung für Beschläge.
Kontrolle des Fertigproduktes	Kontrolle Bedienbarkeit und Funktionsfähigkeit des Fertigprodukts.
Lagerung	Die Lagerung der Haustürrohlinge erfolgt - trocken, sauber und vor Witterung geschützt. - Empfehlung zur stehenden und spannungsfreien Lagerung

* Die maximale Kürzbarkeit steht in Abhängigkeit der Falzgeometrie und unter Berücksichtigung der verwendeten Bänder und absenkbaaren Bodendichtungen.

Blatt
Datum

Leistungseigenschaften der unterschiedlichen Rohlingsvarianten:

Größen:	2150 mm x 970 mm 2250 mm x 970 mm 2150 mm x 1070 mm 2250 mm x 1070 mm
Blattstärken:	68 mm
Deckschichten:	8 mm Sperrholzplatte mit Alueinlage beidseitig 6,4mm MDF mit Alueinlage
Umleimer:	Weichholz oder Hartholz
Mittellage:	Compacfoam CF
Differenzklimaverhalten:	Klasse: 2(c,d,e) EN 12219

Wärmedurchgangskoeffizient des unformatierten Rohlings - $U_{\text{Rohling}}^*)$

Variante 1

Beschreibung	Maße	Wert / Klasse *)
Größe	1080 mm x 2150 x 68 mm	$U_{\text{Rohling}} = 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$
Deckschicht	8 mm Sperrholzplatte	Gewicht = 46,56kg
Mittellage	Compacfoam stabilisierter Konstruktionsdämmkern	
Einleimer	Weichholz 160mm	

Variante 2

Beschreibung	Maße	Wert / Klasse *)
Größe	1180 mm x 2150 x 68 mm	$U_{\text{Rohling}} = 0,89 \text{ W/m}^2\text{K}$
Deckschicht	8 mm Sperrholzplatte	Gewicht = 49,93kg
Mittellage	Compacfoam stabilisierter Konstruktionsdämmkern	
Einleimer	Weichholz 160mm	

Variante 3

Beschreibung	Maße	Wert / Klasse *)
Größe	1080 mm x 2250 x 68 mm	$U_{\text{Rohling}} = 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$
Deckschicht	8 mm Sperrholzplatte	Gewicht = 48,46kg
Mittellage	Compacfoam stabilisierter Konstruktionsdämmkern	
Einleimer	Weichholz 160mm	

Variante 4

Beschreibung	Maße	Wert / Klasse *)
Größe	1180 mm x 2250 x 68 mm	$U_{\text{Rohling}} = 0,88 \text{ W/m}^2\text{K}$
Deckschicht	8 mm Sperrholzplatte	Gewicht = 51,94kg
Mittellage	Compacfoam stabilisierter Konstruktionsdämmkern	
Einleimer	Weichholz 160mm	