compatto

Platten, Kerne, Profilstangen.

Konstruktionskern für Sandwichpaneele.



Symmetrischer Aufbau

Konstruktionskern CF100- CF300
Thermisch stabilisiertes gesintertes EPS
verklebefertig geschliffene Oberfläche
Dickentoleranz +/- 0,2mm
Welligkeit +/-0,1mm
Dicken von 8-40mm
Optimale Verklebung mit
PU- oder MS-Polymer Klebstoffen

COMPACTOAM

0

| SANDWICH-Kern | CF 125 | | CF 150 | | CF 200 | | CF 300 | | Norm |
|--|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|---------------------------|
| Dicke | 10 mm | 20 mm | |
| Flächengewicht +/-10% (kg/m²) | 1,35 | 2,7 | 1,6 | 3,2 | 2,1 | 4,2 | 3,1 | 6,2 | - |
| Schraubenauszug Ø 4,0mm | 178 N | 350 N | 173 N | 459 N | 249 N | 586 N | 316 N | 1004 N | - |
| Druckfestigkeit bei 2% Stauchung (N/mm²) | 1,65 | 1,65 | 1,90 | 1,90 | 3,50 | 3,50 | 6,40 | 6,40 | EN 826 |
| Druckfestigkeit bei 10% Stauchung (N/mm²) | 1,10 | 1,10 | 1,32 | 1,32 | 1,48 | 1,48 | 3,24 | 3,24 | EN 826 |
| E-Modul in Plattenrichtung (N/mm²) | 55 | 55 | 66 | 66 | 74 | 74 | 162 | 162 | EN 826 |
| Wärmeleitfähigkeit (W/mK) | 0,038 | 0,038 | 0,042 | 0,042 | 0,046 | 0,046 | 0,053 | 0,053 | EN 12667 |
| U-Wert (W/m ² K) | 3,77 | 1,89 | 4,23 | 2,12 | 4,59 | 2,3 | 5,31 | 2,66 | EN 12667 |
| Brandverhalten | E/B1 | E/B1 | E/B1 | E/B1 | E/B1 | E/B1 | E/B1 | E/B1 | EN 13501-1/ DIN 4102-1 |

Ein moderner Werkstoff.

compatto vereint Festigkeit mit ausgezeichneter Wärmedämmung bei sehr geringem Eigengewicht. Er ist ein flexibel einsetzbares Konstruktionselement und zugleich hochwertiger Dämmstoff, eine Kombination, die ihn besonders vielseitig und hochwertig macht. compatto ist als Platte, Stab,
Profilstange, Würfel oder Blockware
erhältlich. Standardformate in allen
erforderlichen Dicken und maßgenaue
Sonderzuschnitte sind lieferbar. Wir
verfügen über viele Möglichkeiten, die
Platten Ihren Wünschen entsprechend
zu konfektionieren.

Hervorragende Qualitäten sprechen für sich.

- _ schraubbar
- _ ausgezeichnete Wärmedämmung
- _ formstabil
- _ langzeitstabil
- _ frostbeständig
- _ isotrop
- _ duktil
- _ diffusionsoffen
- _ hochbelastbar
- _ geringes Eigengewicht
- _ biozidfrei
- _ recyclefähig

Compactoam GmbH Resselstraße 7 - 11 A - 2120 Wolkersdorf im Weinviertel

Lieferformen.

Platten

Sandwichkerne sind in Standardgrößen oder Formaten nach Kundenwunsch verfügbar. Maximale Größe 1300x3050mm, Dicken zwischen 6 und 100mm. Maximale Größe von Sandwichen 1100x3070mm.



Profilstangen

Gefräste Profile auf Kundenwunsch mit Toleranz +-0,3mm. Kleine Mengen und große Serien. Mögliche Beschichtungen auf einzelnen Seiten. Mindestgröße 10x20mm. Maximale Größe 300x200mm.



_ gefräste Teile

3D Fräsung – Stücke mit höchster Genauigkeit auf modernen CNC Anlagen gefräst. Wirtschaftliche Produktion aufgrund eines Maschinenparks am neuesten Stand der Technik.



Tel. +43 (0)2245 / 20 8 02 E-Mail office@compacfoam.com